

SILOXSINT RASATURA

Rivestimento continuo silossanico

DESCRIZIONE:

SILOXSINT RASATURA è un rivestimento continuo, polimerico, a spessore, a base di resina silossanica, che rappresenta in un'unica combinazione un prodotto che garantisce idrorepellenza, permeabilità al vapore, ed elasticità.

IMPIEGHI:

Pur potendo esser un rivestimento finale, è stato creato per rasare superfici minerali o sintetiche, predisponendo il supporto alle successive applicazioni con i prodotti della linea SILOSSANICA.

Ideale per la rasatura di omogeneizzazione di supporti preverniciati con pitture e rivestimenti plastici, o per la regolarizzazione di intonaci, calcestruzzi, prefabbricati, nuovi ma non ben rifiniti, sui quali si vuole applicare il ciclo di finiture SILOSSANICHE.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Prodotto che, in funzione della componente silossanica, riduce l'affioramento dei Sali nelle murature, prevenendo la formazione di efflorescenze superficiali.

- **Stato fisico** : pastoso.
- **Resa**: 1-1,5 Kg./mq.

CAMPI D' IMPIEGO:

La RASATURA SILOSSANICA si applica all'esterno e all'interno su tutti i supporti edili: intonaci tradizionali, premiscelati, calcestruzzo, fibrocemento, vecchie pitture ecc.. purché le superfici siano solide e asciutte.

NORME D' IMPIEGO:

Non applicare la RASATURA SILOSSANICA quando la temperatura è inferiore a +8 °C e con umidità superiore all' 80%.

Non applicare la RASATURA SILOSSANICA in caso di pioggia imminente e in giornate particolarmente ventose e con sole battente.

I fondi da rivestire devono essere stagionati, perfettamente puliti ed asciutti, senza residui di polvere o di preesistenti pitture sfarinanti. L'applicazione del prodotto su intonaci pronti (premiscelati) e intonaco tradizionale va effettuata seguendo le seguenti fasi: non prima di 20 giorni dalla posa in opera dello stesso intonaco, oltre i 20 giorni in caso di pioggia.

Utilizzare sempre un isolante-aggrappante solubile in acqua o ancora meglio al solvente.

Comunque seguendo pedissequamente le istruzioni del produttore. Il mancato rispetto delle suindicate istruzioni può comportare degli inconvenienti (quali perdita di tono del colore, sfarinamento ecc...).

E' altamente consigliabile sigillare eventuali fessure e livellare eventuali irregolarità del supporto, in seguito è consigliabile trattare il supporto con il nostro fissativo SINTISOL o SINTOPLIOL PRIMER. La RASATURA SILOSSANICA si stende in maniera uniforme con cazzuola americana inox o di plastica. Proteggere il rivestimento dalla pioggia e dal gelo durante l'essiccazione che dura mediamente 15-18 ore, ma può variare in rapporto alle condizioni atmosferiche ed all'umidità dell'aria e allo spessore realizzato della rasatura. Pulire spatole ed attrezzi immediatamente dopo l'uso.

La RASATURA SILOSSANICA è pronta all'uso, se necessario si può aggiungere 2 – 3% di acqua.

CONFEZIONI: Viene fornito in contenitori plastici litografati da KG. 25.

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia in quanto i sistemi di applicazione e l'uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro controllo. Il servizio tecnico della SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per offrire informazioni suppletive a quelle qui riportate.

*** *Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi: Rasatura a base di resina silossanica ed aggregati duri (SILOXSINT RASATURA), per esterni.*