

BUCCIATO LUCIDO

Rivestimento murale protettivo e decorativo (per esterni ed interni)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

IL BUCCIATO LUCIDO è costituito principalmente da una resina stiroacrilica, aggregati duri a granulometria differenziata quali mica e farina di quarzo, pigmenti selezionati, biossido di titanio, speciali additivi per assicurare una perfetta adesione e una particolare azione Fungicida – Battericida.

Il BUCCIATO LUCIDO è una pittura a spessore lucida ad effetto bucciato fine per interni ed esterni.

Il BUCCIATO LUCIDO si caratterizza e differenzia perché:

- Ha un eccellente potere coprente.
- Ha una buona resistenza agli agenti atmosferici.
- E' super-lavabile.
- Non inquina l'ambiente ed è fisiologicamente innocuo.

ASPETTO: lucido.

COLORE: bianco e tutti i colori della nostra cartella SINTOPLAST .

CONFEZIONE: da Lt.14, da Lt. 4.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

TIPO DI LEGANTE : resina stiroacrilica.

RESA : 250 – 300 gr./mq.

ESSICAZIONE PER RICOPERTURA : 6 ore.

Viene diluito con acqua potabile nella misura massima del 10 - 15% per la prima mano. Regolarsi nelle variazioni di diluizione a seconda della capacità di assorbimento del supporto da trattare. La seconda mano viene diluita nella misura del 5 – 10%.

E' applicabile a pennello, rullo.

- Non applicare su supporti bagnati o gelati.
- Non applicare su facciate in pieno sole o in presenza di vento forte.
- Non applicare il prodotto a temperature inferiori ai 5°C e non superiori ai 30°C.
- Non applicare sulla stessa facciata eventuali continuazioni di partita
- Eventuali interruzioni durante la posa vanno fatte in corrispondenza di spigoli o giunti tecnici.

Su supporti pretrattati o fatiscenti è opportuno: asportare tutte le impurità organiche e non, depositatesi sul supporto, quindi raschiare le parti di pittura sfarinante o eventualmente asportare tutta la pittura con l'ausilio di sverniciatori.

Utilizzare sempre un primer per ottimizzare l'adesione della finitura BUCCIATO LUCIDO al supporto. E' fondamentale, pertanto, che venga utilizzato quello nel ciclo applicativo (SINTISOL o SINTOPLIOL PRIMER). La sua mancata applicazione può pregiudicare completamente la riuscita del ciclo.

Comunque, seguendo pedissequamente le istruzioni del produttore. Il mancato rispetto delle suindicate istruzioni può comportare degli inconvenienti (quali perdita di tono, sfarinamento ecc....).



SINTOPLAST srl

Via Rosario Livatino, 14
70010 LOCOROTONDO (BA)
Tel/Fax +39 080.431.1611
info@sintoplastsrl.com
Cod. Fisc. | P. IVA 06847840722
Cap. Soc. € 25.000,00 i.v.
Iscr. C.C.I.A.A. R.E.A. - BAN. 514254

E' buona regola, prima di intervenire con i prodotti SINTOPLAST, preparare il supporto ripassando le superfici da trattare con idrogetto a pressione.

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia in quanto i sistemi di applicazione e l'uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro controllo. Il servizio tecnico della SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per offrire informazioni suppletive a quelle qui riportate.

*** Dicitura da inserire nei capitolati d' appalto e preventivi: Rivestimento murale protettivo e decorativo per interni ed esterni (BUCCIATO LUCIDO), a base di resina stiroilacrilica e quarzi finissimi.